




Bezeichnung der Bestandteile für die stoffliche Zusammensetzung

Baustelle: 
 Objekt: 
 Auftraggeber: 
 Bezeichnung der Probe: RC - Betongranulatgemisch 0/22
 Probenahme durch: BLZ Baulabor Zentralschweiz AG
 Probenahme, Datum: 10.01.2020 Labor Nr. **10049**

Sekundärbaustoff: **RC-Betongranulatgemisch**

Baustoff		Stoffliche Zusammensetzung	Grenzwerte max. Anteile [Masse-%]	Anforderung Kategorie erfüllt
		(Gesamtprobe > 8mm) [Masse-%]		
Legende				
Bitumenhaltige Materialien	Ra	0	$Ra \leq 4$	Ja
Mauerziegel (Mauersteine, Ziegel), Kalksandsteine, nicht schwimmender Porenbeton	Rb	0	$Rb \leq 2$	Ja
Beton, Betonprodukte, hydraulisch gebundene Gesteinskörnungen, Mörtel, Mauerstein aus Beton	Rc	53.7	$RC \geq 30$	Ja
Ungebundene natürliche Gesteinskörnungen, Naturstein	Ru	46.1	$Ru \leq 70$	Ja
Gals	Rg	0	$Rg \leq 2$	Ja
Schwimmendes Material*	FL	0	$FL \leq 5 \text{ cm}^3/\text{kg}$	Ja
Sonstige Materialien (Metalle, Holz, Kunststoffe, Gummi, nicht schwimmend sowie Gips)	X	0	$X \leq 0.3$	Ja

*Volumen statt Masse

Bemerkungen:

Datum: 15.01.2020

Unterschrift: Iwan Wolf
 Geschäftsleiter

